



Datenblatt / Datasheet / fiche technique

Produktgruppe: product group: groupe de produits:	PACKAGING
--	------------------

Produkt: product: produits:	KÖHLERPAC
--	------------------

Dicke Thickness Epaisseur (mm)	Flächengewicht Grammage Grammage (g/m ²)	Rohdichte Raw density Poids spécifique (g/cm ³)	Volumen Bulk Main (cm ³ /g)	Altpapier 1.02 Recycled fibre 1.02 Papier recyclé 1.02 (%)	Absolute Feuchte Absol. Humidity Humidité absolue (%)	pH-Wert ① PH-value PH	Formate Sizes Formats (cm)	Grenzwerte / Limits / Limites						
								Dicke Thickness Epaisseur (%)	g/m ² (%)	(g/cm ³) (%)	(cm ³ /g) (%)	Feuchte Humidity Humidité	Format Size Formats (mm)	Winkel Angle Angle (mm/m)
1,00	680	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
1,50	1.020	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
2,00	1.360	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 5	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
2,50	1.700	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 5	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
3,00	2.040	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
3,50	2.380	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
4,00	2.720	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
4,50	3.060	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
5,00	3.400	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4

Varianten: variants / variantes:	Zwischen den angegebenen Dicken und Flächengewichten sind weitere Varianten möglich. / Further thicknesses and specified grammages can be delivered. / Autres épaisseurs et grammages sont livrables.
--	---

Farbe / color / couleur:	Diverse Färbungen sind möglich. / Various colorings are possible. / Diverses couleurs sont possible.
---------------------------------	--

Zuschnitte: cut pcs. / découpes:	Kleinere Formate sind mit Schneidzuschlag lieferbar. / Additional cutting costs for cut pcs. / Formats plus petits avec supplément de découpage
--	---

Besonderheiten: characteristics: particularités:	Nicht rill- und biegefähig, Lagenhaftung ist beeinträchtigt, raue Oberfläche, Verunreinigungen sind sichtbar. Auf Wunsch ist diese Qualität auch als FSC®- bzw. PEFC™-Qualität lieferbar. Not creasable or bendable, layer adhesion is affected, rough surface, spots are visible. A delivery in FSC®- or PEFC™ quality is optional. Pas apte au rainage et pliage, surface rugueuse, salissures sont visibles. Sur demande livrable en qualité FSC®- ou PEFC™.
---	---

① Laufende Messungen ergeben einen neutralen Wert von ca. pH 7,0. Aufgrund des eingesetzten Rohstoffes können wir für die angegebenen Werte keine Garantie übernehmen. / Ongoing measurements give a neutral value of approx. PH 7.0. Due to the raw material used we cannot guarantee the values given. / Les mesures en cours donnent une valeur neutre d'environ pH 7,0. En raison de la matière première utilisée nous ne pouvons pas garantir les valeurs indiquées.

Stand / As of / validité:

30.09.2021

Mit diesem Stand verlieren alle vorhergehenden Spezifikationen ihre Gültigkeit. / All previous specifications will lose their validity with this update. / Toutes les spécifications précédentes perdent la validité avec cette nouvelle version.