

Datenblatt / Datasheet / fiche technique



Produktgruppe:
product group:
groupe de produits:

BASIC

Produkt:
product:
produits:

KÖHLERBOARD massegeleimt / glue integrated in the paper mass / colle intégrée dans la masse

Dicke	Flächen- gewicht	Rohdichte	Volumen	Altpapier 1.02	Relative Feuchte ¹	pH-Wert ²	Formate	Grenzwerte / Limits / Limites						
Thickness	Grammage	Raw density	Bulk	Recycled fibre 1.02	Rel. Humidity	PH-value	Sizes	Dicke				Feuchte	Format	Winkel
Epaisseur	Grammage	Poids spécifique	Main	Papier recyclé 1.02	Humidité relative	PH	Formats	Thickness	g/m²	(g/cm³)	(cm³/g)	Humidity	Size	Angle
(mm)	(g/m²)	(g/cm³)	(cm³/g)	(%)	(%)		(cm)	(%)	(%)	(%)	(%)		(mm)	(mm/m)
ungeklebt / unpasted / non collé														
0,70	455	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
0,75	488	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
0,90	585	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,00	650	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,20	780	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,30	845	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,40	910	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,50	975	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,60	1.040	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,70	1.105	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,80	1.170	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,90	1.235	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
2,00	1.300	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
2,10	1.365	0,650	1,54	100	55	7,0	40-168 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2

Köhlerpappen GmbH • Grünstraße 4 • D-77723 Gengenbach

phone: +49 (0)7803 809-55 • fax: +49 (0)7803 809-50 • verkauf@koehlerboard.com • www.koehlerboard.com

Stand/as of/validité: 01.04.2026

Seite 1/2

Varianten: **Zwischen den angegebenen Dicken und Flächengewichten sind weitere Varianten möglich.**
variants: Further thicknesses and specified grammages can be delivered.
variantes: Autres épaisseurs et grammages sont livrables.

Farbe: **grau / Durch den eingesetzten Rohstoff sind Farbschwankungen in diversen Grautönen möglich.**
color: grey / Due to the raw material used color fluctuations in various shades of grey are possible.
couleur: gris / La matière première utilisée peut causer différentes nuances de gris.

Zuschnitte: **Kleinere Formate sind mit Schneidzuschlag lieferbar.**
cut pcs.: Additional cutting costs for cut pcs.
découpes: Formats plus petits avec supplément de découpage.

Besonderheiten: **Leimung 125l/h COBB30. Auf Wunsch ist diese Qualität auch als FSC®- bzw. PEFC-Qualität lieferbar.**
characteristics: Glue integrated 125l/h COBB30. A delivery in FSC®- or PEFC quality is optional.
particularités: Colle intégrée 125l/h COBB30. Sur demande livrable en qualité FSC®- ou PEFC.

¹ **bei 20 ° C.** / at 20 ° C. / á 20 ° C.

² **Laufende Messungen ergeben einen neutralen Wert von ca. pH 7,0. Aufgrund des eingesetzten Rohstoffes können wir für die angegebenen Werte keine Garantie übernehmen.**

² Ongoing measurements give a neutral value of approx. PH 7.0. Due to the raw material used we cannot guarantee the values given.

² Les mesures en cours donnent une valeur neutre d'environ pH 7,0. En raison de la matière première utilisée nous ne pouvons pas garantir les valeurs indiquées.

Stand: **01.04.2026** **Mit diesem Stand verlieren alle vorhergehenden Spezifikationen ihre Gültigkeit.**
As of: All previous specifications will lose their validity with this update.
Validité: Toutes les spécifications précédentes perdent la validité avec cette nouvelle version.