

Datenblatt / Datasheet / fiche technique



Produktgruppe:
product group:
groupe de produits:

MULTI

Produkt:
product:
produits:

KÖHLERDISPLAY

| Dicke Thickness Epaisseur (mm) | Flächen- gewicht Grammage Grammage (g/m ²) | Rohdichte Raw density Poids spécifique (g/cm ³) | Volumen Bulk Main (cm ³ /g) | Altpapier 1.02 Recycled fibre 1.02 Papier recyclé 1.02 (%) | Relative Feuchte ¹ Rel. Humidity Humidité relative (%) | pH-Wert ² PH-value PH | Formate Sizes Formats (cm) | Grenzwerte / Limits / Limites | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | Dicke Thickness Epaisseur (%) | g/m ² (%) | (g/cm ³) (%) | (cm ³ /g) (%) | Feuchte Humidity Humidité | Format Size Formats (mm) | Winkel Angle Angle (mm/m) |
| geklebt / pasted / collé | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,50 | 1.050 | 0,700 | 1,43 | 60 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 1,60 | 1.120 | 0,700 | 1,43 | 63 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 1,70 | 1.190 | 0,700 | 1,43 | 65 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 1,80 | 1.260 | 0,700 | 1,43 | 67 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 1,90 | 1.330 | 0,700 | 1,43 | 68 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,00 | 1.400 | 0,700 | 1,43 | 70 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,10 | 1.470 | 0,700 | 1,43 | 71 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,20 | 1.540 | 0,700 | 1,43 | 73 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,40 | 1.680 | 0,700 | 1,43 | 75 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,50 | 1.750 | 0,700 | 1,43 | 76 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,80 | 1.960 | 0,700 | 1,43 | 79 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 3,00 | 2.100 | 0,700 | 1,43 | 80 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 3,20 | 2.240 | 0,700 | 1,43 | 81 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 3,50 | 2.450 | 0,700 | 1,43 | 83 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 4,00 | 2.800 | 0,700 | 1,43 | 85 | 60 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |

Köhlerpappen GmbH • Grünstraße 4 • D-77723 Gengenbach

phone: +49 (0)7803 809-55 • fax: +49 (0)7803 809-50 • verkauf@koehlerboard.com • www.koehlerboard.com

Stand/as of/validité: 01.04.2026

Seite 1/2

Varianten: **Zwischen den angegebenen Dicken und Flächengewichten sind weitere Varianten möglich.**
variants: Further thicknesses and specified grammages can be delivered.
variantes: Autres épaisseurs et grammages sont livrables.

Farbe: **graue Einlage + beidseitig GD-Liner / Durch den eingesetzten Rohstoff sind Farbschwankungen möglich.**
color: grey inlay + both sides GD-Liner / Due to the raw material used color fluctuations in various shades are possible.
couleur: doublure grise + sur les deux côtés GD-Liner / La matière première utilisée peut causer différentes nuances.

Formate: **Weitere Formate sind mit Preiszuschlag möglich.**
Size: Other sizes available on demand and with additional costs.
Formats: Autres formats avec supplément.

Zuschnitte: **Kleinere Formate sind mit Schneidzuschlag lieferbar.**
cut pcs.: Additional cutting costs for cut pcs.
découpes: Formats plus petits avec supplément de découpage.

Besonderheiten: **Auf Wunsch ist diese Qualität auch als FSC®- bzw. PEFC™-Qualität lieferbar.**
characteristics: A delivery in FSC®- or PEFC™ quality is optional.
particularités: Sur demande livrable en qualité FSC®- ou PEFC™.

¹ bei 20 ° C. / at 20 ° C. / á 20 ° C.

² **Laufende Messungen ergeben einen neutralen Wert von ca. pH 7,0. Aufgrund des eingesetzten Rohstoffes können wir für die angegebenen Werte keine Garantie übernehmen.**

² Ongoing measurements give a neutral value of approx. PH 7.0. Due to the raw material used we cannot guarantee the values given.

² Les mesures en cours donnent une valeur neutre d'environ pH 7,0. En raison de la matière première utilisée nous ne pouvons pas garantir les valeurs indiquées.

Stand: **01.04.2026** **Mit diesem Stand verlieren alle vorhergehenden Spezifikationen ihre Gültigkeit.**
As of: All previous specifications will lose their validity with this update.
Validité: Toutes les spécifications précédentes perdent la validité avec cette nouvelle version.