

Datenblatt / Datasheet / fiche technique



Produktgruppe:
product group:
groupe de produits:

PACKAGING

Produkt:
product:
produits:

KÖHLERPAC

Dicke Thickness Epaisseur	Flächen- gewicht Grammage Grammage	Rohdichte Raw density Poids spécifique	Volumen Bulk Main	Altpapier 1.02 Recycled fibre 1.02 Papier recyclé 1.02	Absolute Feuchte Absol. Humidity Humidité absolue	pH-Wert ¹ PH-value PH	Formate Sizes Formats	Grenzwerte / Limits / Limites						
								Dicke Thickness Epaisseur	g/m ²	(g/cm ³)	(cm ³ /g)	Feuchte Humidity Humidité	Format Size Formats	Winkel Angle Angle
								(%)	(%)	(%)	(%)		(mm)	(mm/m)
1,00	680	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
1,20	816	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
1,30	884	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
1,40	952	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
1,50	1.020	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
1,60	1.088	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
1,80	1.224	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 6	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
2,00	1.360	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 5	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
2,20	1.496	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 5	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
2,50	1.700	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 5	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
3,00	2.040	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
3,50	2.380	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
4,00	2.720	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
4,50	3.060	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4
5,00	3.400	0,680	1,47	100	9	7,0	50-310 x 60-428	+/- 4	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 3	+5 / -2	4

Köhlerpappen GmbH • Grünstraße 4 • D-77723 Gengenbach

phone: +49 (0)7803 809-55 • fax: +49 (0)7803 809-50 • verkauf@koehlerboard.com • www.koehlerboard.com

Stand/as of/validité: 01.04.2026

Seite 1/2

Varianten: **Zwischen den angegebenen Dicken und Flächengewichten sind weitere Varianten möglich.**
variants: Further thicknesses and specified grammages can be delivered.
variantes: Autres épaisseurs et grammages sont livrables.

Farbe: **Diverse Färbungen sind möglich.**
color: Various colorings are possible.
couleur: Diverses couleurs sont possible.

Zuschnitte: **Kleinere Formate sind mit Schneidzuschlag lieferbar.**
cut pcs.: Additional cutting costs for cut pcs.
découpes: Formats plus petits avec supplément de découpage.

Besonderheiten: **Nicht rill- und biegefähig, Lagenhaftung ist beeinträchtigt, raue Oberfläche, Verunreinigungen sind sichtbar. Auf Wunsch ist diese Qualität auch als FSC®- bzw. PEFC™-Qualität lieferbar.**
characteristics: Not creasable or bendable, layer adhesion is affected, rough surface, spots are visible. A delivery in FSC®- or PEFC™ quality is optional.
particularités: Pas apte au rainage et pliage, surface rugueuse, salissures sont visibles. Sur demande livrable en qualité FSC®- ou PEFC™.

¹ **Laufende Messungen ergeben einen neutralen Wert von ca. pH 7,0. Aufgrund des eingesetzten Rohstoffes können wir für die angegebenen Werte keine Garantie übernehmen.**

¹ Ongoing measurements give a neutral value of approx. PH 7.0. Due to the raw material used we cannot guarantee the values given.

¹ Les mesures en cours donnent une valeur neutre d'environ pH 7,0. En raison de la matière première utilisée nous ne pouvons pas garantir les valeurs indiquées.

Stand: **01.04.2026** **Mit diesem Stand verlieren alle vorhergehenden Spezifikationen ihre Gültigkeit.**
As of: All previous specifications will lose their validity with this update.
Validité: Toutes les spécifications précédentes perdent la validité avec cette nouvelle version.